

facade ceramic TRAVER

Technisches Datenblatt

Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 Anlage G Gruppe Bla mit $E \leq 0,5\%$ UGL

Produktbeschreibung

Frostsichere Fassadenkeramik, hergestellt aus trockenepresstem, doppelgebranntem Feinsteinzeug. Das Produkt ist durchgefärbt und rektifiziert.

Die Serie ist in verschiedenen Formaten und zwei Farben lieferbar. Das Produkt wird in der EU hergestellt.

Einsatzbereiche

- Als Fassadenbelag (WDVS oder VHF), optional mit werkseitiger Haftbeschichtung
- Als Wand- oder Bodenbelag in Innen- oder Außenbereichen
- Als Treppen- und Terrassenbelag

Es sind die max. zulässigen Flächen/Seitenlängen gemäß der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassungen (ABZ) der Fassadensystemhersteller zu beachten. Die Standardfugenbreite beträgt 8 mm.

Farbe & Oberflächenstruktur

Die Serie wurde von der warmen Farbgebung und natürlichen Schattierung des Travertinsteins inspiriert. Begleitet wird dieser Effekt durch einen Wechsel von einer matt-rauen, hin zu einer durch Mikroeinschlüsse zerklüfteten Oberfläche. Die Serie ist in zwei Farben lieferbar. Die Farbe 'light' hat einen hellen, die Farbe 'neutral' einen dunkleren Effekt, letztere ist dem Farbton des Originalsteins nachempfunden.

Formate & Flächen

Standardformat	
Dicke (mm)	9,0
Format/Nennmaß (cm)	30x60
Fläche (m ²)	0,18

Sonderformate					
Dicke (mm)	9,0			20	
	10x60	15x60	20x60	60x60	60x90
Format/Nennmaß (cm)					
Fläche (m ²)	0,06	0,09	0,12	0,36	0,54

Terrassenplatte

Normen & Richtlinien

DIN 18157	Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren
DIN EN 12004	Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und Platten
DIN 18352	Fliesen- und Plattenarbeiten
DIN 18515-1	Außenwandbekleidungen – Angemörtelte Fliesen oder Platten
DIN 18540	Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoff
DIN 18202	Maßtoleranzen Hochbau
DIN EN 14411	Toleranzen Keramische Fliesen und Platten
ZDB-Merkblatt	Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten

Technische Angaben

Bestimmung der dimensionalen Eigenschaften und Oberflächenqualität	ISO 10545-2	erfüllt
Wasserabsorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	erfüllt F _{Fr} ≥ 1300 N σ _{FCr} ≥ 35 N/mm ²
Widerstand gegen Tiefenverschleiß	ISO 10545-6	erfüllt I ≤ 32 mm / V ≤ 175 mm
Koeffizient der linearen thermischen Dehnung	ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶ /K
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	erfüllt
Feuchtedehnung	ISO 10545-10	erfüllt
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	erfüllt
Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	erfüllt
Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	erfüllt
Baustoffklasse	DIN 4102-1	A1 nicht brennbar
Rutschfestigkeit	DIN 51-130 (XP-P05-010) DIN 51-097 (XP-P05-010)	R10 A+B R11 A+B (Terrassenplatte)
Porosität: Porenvolumen VP Porenradienmaximum rP	DIN 66133	38,1 - 38,3 mm ³ /g erfüllt 0,4 - 0,5 µm erfüllt

Verarbeitung & Pflege

Die Verarbeitungs- und Pflegehinweise als Pdf-Download unter www.deltaelements.eu.

Kundenservice

Tel. +49(0)69 689779 90
info@deltaelements.eu

Delta Elements GmbH

Bernardstraße 14-16
 D-63067 Offenbach/Main
 Tel. +49(0)69 689779 90
 Fax +49(0)69 689779 91
info@deltaelements.eu
www.deltaelements.eu



Dieses Technische Datenblatt ersetzt die vorherige Fassung. Es informiert über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche des Produktes. Alle Empfehlungen hat Delta Elements mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik. Die numerischen Angaben können herstellungstechnisch bedingt innerhalb der allgemeinen Toleranzen variieren. Die Auflistung der Normen & Richtlinien gibt lediglich einen Überblick und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dieses Technische Datenblatt stellt keine Garantie in Bezug auf die genannten Empfehlungen dar. Delta Elements kann hierfür keine Haftung übernehmen und verweist auf ihre AGB. Aus dem Inhalt dieses Technischen Datenblattes lassen sich keine Rechte herleiten. Die jeweilige aktuelle Fassung sowie die AGB finden sich unter www.deltaelements.eu; Druckfehler vorbehalten.